

Linea: Prodotti di fondo.
 Categoria: Stucchi/Mastici.

 Tipo: Stucco poliestere bicomponente ad uso specifico.
 Codice: 1011.01

 Nome o sigla commerciale: **PLASTIK BLACK**

Natura : Composto bicomponente a base di cariche minerali inerti e additivi dispersi in speciali resine poliestere insature, componenti atti ad assicurare l'adesione su plastiche dure. Polimerizza a mezzo perossido di benzoile in pasta in rapporto dell'1% al 3% p.v. secondo la temperatura ambiente.

Impiego: Destinato ad essere applicato per riempire o livellare imperfezioni, anche profonde, su componenti in plastiche dure come, resina rinforzata con fibra di vetro (UP GF), policarbonati, polipropilene, ABS, XENOY, POCAN e altre plastiche dure. Non si consiglia l'uso del prodotto su parti ottenute con miscele di vari tipi di plastiche di natura sconosciuta. Non è compatibile con wash-primer a base di acidi indurenti e coi fondi o ancoranti monocomponenti a base di resine sintetiche. In caso d'applicazione su vecchie verniciature, assicurarsi che le stesse siano completamente essiccate e che non siano di natura acrilica termoidurente o elastica.


Peculiarità: - Dotato di alto potere riempitivo, notevole aggrappaggio ed elevata elasticità. Grazie alla lavorazione sottovuoto lascia una superficie finale liscia, priva di micro fori, e molto tenera da carteggiare, caratteristica che mantiene anche dopo parecchio tempo dall'applicazione.
 - PLASTIK BLACK è un ottimo supporto per fondi epossidici, fondi d'aggrappaggio e vernici goffrate per paraurti. Se finemente carteggiato può essere sovra verniciato direttamente.
 - Compatibile con i sistemi di verniciatura all'acqua.


Caratteristiche fisiche:



Aspetto:	liquido cremoso.	Viscosità di fornitura:	332 Pa*S.
Colore:	nero.	Temperatura d'esercizio:	100 °C.
Odore:	caratteristico di stirene.	Residuo secco (miscela A+B):	84,0% (± 2%).
Peso specifico:	1,720 kg/l (± 0,050 kg/l).	Resa teorica (miscela A+B):	6,8 m ² /l 100 µm di spessore.

<u>D.Lgs 152/2006:</u>	COV: 16,28% - 280,04 g/l di preparato. (calcoli effettuati secondo le direttive del D.Lgs 161/2006) COV (carbonio volatile): 14,54% - 250,02 g/l di preparato.
<u>D.Lgs 161/2006:</u>	all. II B/b tutti i tipi limite massimo di COV (espressi in g/l prodotto pronto all'uso - 1.1.2007): 250 Plastik Black pronto all'uso con l'aggiunta del 3% d'INDURITORE, COV espressi in g/l: 65





Dati applicativi:


 Irruvidire la parte da trattare con carta abrasiva a secco grana P 100. Dopodichè eliminare ogni traccia di grassi, oli, siliconi, impronte digitali, colle d'abrasivi, distaccanti (su UP-GF) e polvere per mezzo di diluente antisiliconi da lavaggio ns. tipo NOSIL S/M 184. In caso d'applicazione su vecchie vernici irruvidire con carta abrasiva a secco grana P320.

 Applicare a spatola, anche in mani successive intervallate di alcuni minuti, allargandosi sulla zona da riparare.


	Da + 5 °C fino a +20 °C - Stucco 100 parti + Induritore 3 parti in volume. Da +21 °C fino a +25 °C - 100 parti + 2 parti in volume. Oltre i +25°C 100 parti + 1 parte in volume. Miscelare in maniera omogenea, evitando d'incamerare aria nella massa.		A 20 °C. Pot life: 7'
---	--	---	--------------------------

	A 20 °C. Fuori polvere: 8'		A 20 °C. Pronto al carteggio: 35'		Onde corte Pronto al carteggio: 8'		Essiccazione totale: 24 h
---	-------------------------------	---	--------------------------------------	---	---------------------------------------	---	------------------------------

	sgrossatura P 100 fase intermedia P 180 rifinitura ai bordi P 280		sgrossatura P 120 fase intermedia P 220 rifinitura ai bordi P 320			sgrossatura P 150 fase intermedia P 240 rifinitura ai bordi P 360
---	---	---	---	--	---	---

 Si risponde della qualità del prodotto fino a 12 mesi dalla data di spedizione, purché lo stesso sia conservato al riparo della luce diretta del sole in confezioni originali ben chiuse, in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra 10 °C e 35 °C. ed in accordo alle condizioni generali di vendita.

Attenzioni & Precauzioni

 - Prima dell'utilizzo leggere attentamente la Scheda di Sicurezza.
 - Conservare fuori della portata dei bambini.
 - Non eccedere nella dose d'induritore e amalgamare accuratamente la miscela stucco-induritore, per evitare, specie in presenza di verniciature con basi metallizzate, perlature od opalescenti, la formazione di macchie colorate sullo smalto a finire.
 - Non applicare la miscela A+B su supporti freddi, ne sarebbero compromessi l'aggrappaggio ed i tempi d'essiccazione.
 - Non riporre residui di miscela A + B nel contenitore dello stucco, la massa contenuta si indurirebbe.

Informazioni per l'utilizzatore:

- Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle ns. attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati caratteristici del prodotto in relazione al progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al ns. controllo in fase applicativa del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata, per i danni, al valore dei prodotti forniti e impiegati dall'utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti.