

Linea: Prodotti complementari.
 Categoria: Prodotti per impregnazione.

Tipo: Resine.
 Codice: 3030.02

Nome o sigla commerciale: **RESINA R/S**





- Natura :** Resina poliestere insatura a base di acido ortoftalico tixotropica preaccelerata a bassa emissione di stirol.
- Impiego:** Destinata all'impregnazione di tessuti di lana di vetro per lavori di rinforzo, riporto, rattoppo, otturazione e modifiche su manufatti in resina rinforzata con fibre di vetro (UP-GF), quali particolari per carrozzeria, costruzioni nautiche, caschi, tettoie e parti industriali.
- Peculiarità:**
- Prodotto adatto a tutti i settori della vetroresina ove siano richieste particolari doti di resistenza.
 - Consente rapidi tempi di sformatura dei manufatti;
 - Assenza di fenomeni di sedimentazione dell'agente tixotropico.
 - Non contiene cere o paraffine di alcun tipo, ciò elimina i problemi della delaminazione.

Caratteristiche fisiche:


Aspetto:	Liquido torbido.	Picco esotermico:	105°C. ca.
Colore:	giallastro.	Contenuto in stirene:	36% (±1,00%).
Odore:	caratteristico di stirene.	Viscosità di fornitura:	2 rpm 1600 mPas (Brookfield).
Peso specifico :	1,150 kg/l (± 0,010 kg/l)	Punto d'infiammabilità:	> 23°C.

D.Lgs 161/2006: Prodotto non definito.

Dati applicativi:

Utilizzo	A formatura manuale o a taglia-spruzzo quando è richiesta una rapida e completa impregnazione del supporto.
	Da 1% a 3% di induritore in pasta ns. tipo IN DURITORE a seconda della temperatura e dell'umidità ambientale.
	Reattività (INDURITORE al 3%: Tempo da 25°C a 35°C 8,5' ca. Tempo da 25°C al picco esotermico 11,5' ca.
	Richiudere immediatamente ed ermeticamente il contenitore quando non è utilizzato.
	Si risponde della qualità del prodotto fino a 6 mesi dalla data di spedizione, purché lo stesso sia conservato al buio, in confezioni originali ben chiuse, in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra 10 °C e 25 °C. ed in accordo alle condizioni generali di vendita.

Attenzioni & Precauzioni

-  - Prodotto destinato anche alla vendita al dettaglio.
- Prima dell'utilizzo leggere attentamente la Scheda di Sicurezza.
 - Conservare fuori della portata dei bambini.
 - Durante l'applicazione non fumare, eseguire l'operazione in ambienti ben ventilati e lontano fonti di calore, fiamme e scintille.
 - Non riporre residui di miscela A + B nel contenitore, la massa contenuta si indurirebbe.

- Informazioni per l'utilizzatore:

- Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle ns. attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati caratteristici del prodotto in relazione al progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al ns. controllo in fase applicativa del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata, per i danni, al valore dei prodotti forniti e impiegati dall'utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti.